



FINN-long-life Farben

TECHNISCHES MERKBLATT NR. 001 Finndeck Woodstain VV

1. Werkstoff

Art des Werkstoffes

Finndeck Woodstain VV besteht aus einer Kombination von wasserlöslichen ölmodifizierten Bindemitteln und wird als semischichtbildendes Farbsystem verwendet. Finndeck Woodstain VV bietet eine wunderbare brillante Holzfärbung in Lasurtönen. Woodstain dringt sehr tief in das Holz ein und hat eine hervorragende Haftung auf natürlichen, rohen unbehandelten Holzarten. Mit dem zweiten und dritten Anstrich wird eine dünne Schicht (bildet keinen messbaren Film) aufgebaut, die wasserabweisend ist. Finndeck Woodstain kann als Grundierung für alle wässrigen Anstrichstoffe verwendet werden und ist universell überstreichbar. Woodstain ist ein seidenglänzender, matter wasserverdünnbarer, fungizid und bläueschützender Grund-, Vor- und Endanstrich für den Innen- und Außenbereich auf Neuholzflächen.

Verwendungszweck

Finndeck Woodstain VV eignet sich für maßhaltiges und nicht maßhaltiges Holzwerk. Plattenförmige Holzwerkstoffe sind Stand der Technik nur bedingt für eine Beschichtung im Außenbereich geeignet. Siehe auch BFS-Merkblatt Nr.18, Absatz 2.2.3.

Farbtöne

Fast alle Lasurfarbtöne, als Grundierung farblos

Glanzgrad

matt bis seidenglänzend

Packungsgrößen

1Liter, 2,5 und 10 Liter

2. Technische Daten

Bindemittelbasis

Kombination wasserlösliche, ölmodifizierte Bindemittel

Spezifisches Gewicht

1.05 – 1.10 kg/l (abhängig vom Farbton)

Festkörpergehalt

ca. 25 Vol. %, (abhängig vom Farbton)

Lösemittelgehalt

max. 34 g/l und ist somit VOC-konform

Ergiebigkeit pro Anstrich (theoretisch)

ca. 100 – 120ml/m², bei 3-5 µm Trockenschichtstärke (Objektbedingt, durch Probeanstrich ermitteln)

Lagerfähigkeit

Mindestens 12 Monate in geschlossener Originalverpackung. Angebrochene Gebinde fest verschließen. Frostfrei, trocken und kühl lagern.

Überstreichbar

Finndeck Woodstain VV ist universell überstreichbar. Nicht mit andersartigen Materialien mischen.



FINN-long-life Farben

Trockenzeit (bei 15° C und 65 rel. Luftf.)

Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
 Griffest: nach ca. 1 Stunden
 Überstreichbar: nach ca. 2 Stunden
 Durchgetrocknet: nach min. 48 Stunden

3. Anwendungstechnik

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Holz in Faserrichtung anschleifen. Vergraute Stellen bis auf das gesunde Holz abschleifen. Scharfe Kanten runden. Die Holzfeuchtigkeit von 15% bei maßhaltigen und 18 % bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen darf nicht überschritten werden, hierzu BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Verarbeitung

Pinsel mit synthetischen Borsten verwenden, Rollen, Spritzen, Vacumat, Bürstenautomat

Spritz Daten

Gerät	Düse	Spritzdruck	Temp.	Verdünnung
Luftdruck	1,2-1,4 mm	3 bar		5 %
Airless SF 23 Plus mit TempSpray	410	80 bar	60° C	-

System Wagner

Materialtemperatur

20° C im Spritzverfahren

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +8° C bei max. 75 % Luftfeuchtigkeit

Verdünnung

Unverdünnt verwenden
 Als Grundierung bis max. 50 % mit Wasser verdünnen

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

4. Sonstige Hinweise

Der Kontakt mit Weichmachern ist zu vermeiden. Fensterversiegelungen sind mit einem Hybrid Dichtungsstoff (z.B. Sista F 159 FS von Henkel) auszuführen. Bei Verwendung von Spachtelmaterialien sind Produkte mit geringer Wasseraufnahme einzusetzen. Spachtelarbeiten im Außenbereich vermeiden. Wasserbasierende Anstriche verhalten sich thermoplastisch, deshalb sollten Kontakte von beschichteten Flächen, die direkt aufeinander treffen, bis zur vollständigen Durchtrocknung vermieden werden. Sind diese Kontakte nicht zu vermeiden sind die Flächen die unmittelbar aneinander stoßen mit Talkum zu behandeln. Bei starkem Kontakt mit tierischen und menschlichen Fetten (z. B. Handschweiß) kann die Oberflächen zum kleben neigen.

5. Sicherheitshinweise und Kennzeichnung

Gefahrenkennzeichnung entfällt.

Auch bei schadstofffreien Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu treffen.

Bei schlechter Belüftung und Spritznebel Atemschutz verwenden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



FINN-long-life Farben

6. Allgemeine Hinweise

Alle Angaben in diesem Merkblatt sind gewissenhaft zusammengestellt, sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.

Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Wir bitten Sie immer ein aktuelles Merkblatt zu verwenden.

Siehe hierzu auch www.finn-long-life-farben.de

Ausgabe 02/2014; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.