



## 14-0183 Triocryl Multicoat

- Version: 190430 : Universell einsetzbare Acryl Dispersion Fassadenfarbe mit extrem hoher Haftung und Deckkraft
- Eigenschaften : - Nassabriebklasse 1  
- Super Haftkraft  
- Elastisch  
- Schutz gegen Algen- und Pilzbefall der Beschichtung  
- Schutz gegen aggressive Industrieabgase  
- Niedrige Wasserdurchlässigkeit  
- Wasserdampfdiffusionsfähig  
- Als Schutzanstrich auf Betonflächen geeignet, da CO<sub>2</sub>-bremsend
- Anwendungsbereich : alle üblichen mineralischen Untergründe (alle Putze, Beton, Mauerwerk). Tragfähige, mineralische und organische Altanstriche.
- Farbtöne : weiß, und über Anko Color mix abtönbar
- Glanzgrad : semi matt
- Dichte : ± 1,37 Kg/dm<sup>3</sup>
- Verarbeitungstemperatur : mindestens +5°C für Luft und Untergrund, max. rel. Luftfeuchtigkeit 85%.
- Verarbeitung : rollen, streichen, spritzen
- Airless-spritzen : - Spritzdruck : 120-150 Bar  
- Düsendgröße : 0,018-0,021 inch  
- Winkel : 50°
- Theoretischer Materialverbrauch : ca. 8 – 9 m<sup>2</sup>/Liter
- Reinigung der Werkzeuge : sofort nach Gebrauch mit Wasser.
- Verpackung : 10 L
- Verträglichkeit : Triocryl Multicoat darf nicht mit anderen Dispersionsfarben gemischt werden, weil dann die spezifischen Eigenschaften nicht mehr erreicht werden.



Trockenzeiten : - Staubtrocknung : 1 Std.  
- Überstreichbar : etwa 3-4 Std.

\* Niedrige Temperaturen und erhöhte Luft-feuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen.

Lagerung : kühl, jedoch frostfrei

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.

